

**antibakteriální a protiplísňový přípravek účinný na fyzikálním principu určený jako přídavek do nátěrůvých a spárovacích hmot**

**URČENÍ:** Nový ANSILVER® Profi je anorganická prášková přísada zabezpečující na fyzikálním principu čistotu ošetřených povrchů od nárůstu nežádoucích mikroorganismů. Je vhodná do nátěrůvých a spárovacích hmot v interiérech a exteriérech. Doba účinku je závislá na druhu prostředí a obvykle dosahuje minimálně 1 rok. Čas potřebný k dosažení účinku je do 24 hodin. Může se použít k preventivnímu nebo sanační ošetření interiéru a exteriéru staveb, zejména k nátěrům omítek případně do spárovacích hmot. Výhody přípravku - snadnost použití a dlouhodobost účinku - jej předurčují k použití všude tam, kde je potřeba zajistit dlouhodobou mikrobiální čistotu prostředí, zejména do obytných prostor, skladů potravin, potravinářských provozů, zdravotnických zařízení a pod. Přípravek je povoleno používat v nepřímém styku s potravinami.

**ÚČINNOST:** Při dodržení správného dávkování a technologického postupu aplikace je pro sanaci zjištěna minimální doba účinnosti přípravku **12 měsíců** ode dne aplikace.

**Vydatnost balení:** po rozmíchání v cca 4 kg nátěrové hmoty podle vydatnosti použité nátěrové hmoty při dvouvrstvém nátěru. Při spárovacích hmotách je vydatnost závislá na tloušťce vrstvy a šířce spár.

**Návod k použití a základní dávkování:** Přípravek se dodává ve formě suchého prášku. Do dózy s obsahem 25 g je nutno přidat cca 0,2 litru vody, dózu uzavřít a důkladně protřepat aby se přípravek zmáčel vodou a nebyly v něm suché hrudky. Pak vylít do cca 4 kg nátěrové hmoty nebo cca 2 kg suché spárovací hmoty a důkladně rozmíchat. Do dózy s obsahem 250 g je nutno přidat cca 0,7 litru vody, dózu uzavřít a důkladně protřepat aby se přípravek zmáčel vodou a nebyly v něm suché hrudky. Pak vylít do cca 40 kg nátěrové hmoty nebo cca 20 kg suché spárovací hmoty a důkladně rozmíchat.

### **Důležité upozornění**

Podmínkou úspěšné aplikace a garance minimální doby účinnosti je použití plastových nebo nerezových pracovních pomůcek a nádob.

### **Prevence**

Preventivní nátěr proti tvorbě plísní při vysychání stěn u novostaveb provedeme v jedné vrstvě štětcem nebo nástřikem s vhodnou nátěrovou hmotou s přídavkem ANSILVER® Profi - jedna 25 g dóza na cca 4 kg nátěrové hmoty. V případě aplikace nátěru na sádkokarton nebo na jakoukoliv stěrku doporučujeme tyto nejprve přemalovat nejméně jednou vrstvou čisté barvy bez přídavku přípravku ANSILVER® Profi a až na tuto pak aplikovat barvu s přídavkem přípravku ANSILVER® Profi. Na tento nátěr je pak možné aplikovat další nátěr vhodnou nátěrovou hmotou. Pokud se předpokládá zvýšené riziko vzniku podmínek pro růst plísní (zvýšená vlhkost), přidáme ANSILVER® Profi i do vrchní nátěrové hmoty v doporučeném dávkování - jedna 25 g dóza na cca 4 kg nátěrové hmoty.

### **Běžná sanace**

Provádí se na plochách napadených koloniemi plísní. Ošetřovanou plochu doporučujeme lehce postříkat přípravkem ASANEX (neměl by stékat), počkat minimálně 3 hodiny. Podle stavu povrchu tento můžeme pak následně přemalovat vhodnou nátěrovou hmotou nebo mechanicky odstraníme staré nátěry až na omítku. Případné zbytky malby a trhlínky očistíme ocelovým kartáčem. Nerovnosti a trhliny opravíme stěrkovou hmotou nebo vápennou maltou obsahující ANSILVER® Profi. Očištěnou plochu je vhodné ještě jednou lehce přestříkat přípravkem ASANEX, nechat vyschnout a následně natřít dvě vrstvy nátěru s přídavkem přípravku ANSILVER® Profi - jedna 25 g dóza na cca 4 kg nátěrové hmoty. V případě aplikace nátěru na sádkokarton nebo na jakoukoliv stěrku doporučujeme tyto nejdříve přemalovat nejméně jednou vrstvou čisté barvy bez přídavku přípravku ANSILVER® Profi a až na tuto pak aplikovat barvu s přídavkem přípravku ANSILVER® Profi.

### **Sanace silného napadení plísněmi**

Silné napadení plísněmi se projevuje prorůstáním kolonií plísní až do omítky a jejím narušením či odlupováním. V takovém případě doporučujeme na zaplísňené plochy aplikovat přípravek ASANEX a počkat minimálně 12 hodin. Staré nátěry je nutno oškrábat až na omítku a nesoudržnou omítku odstranit až na zdravé zdivo. Na oškrábanou omítku nebo zdravé obnažené zdivo doporučujeme znovu aplikovat přípravek ASANEX a počkat min. 12 hodin. Na takto ošetřený povrch nahodíme omítku. V případě aplikace nátěru na sádkokarton nebo na jakoukoliv stěrku doporučujeme tyto nejprve přemalovat nejméně jednou vrstvou čisté barvy bez přídavku přípravku ANSILVER® Profi a až na tuto pak aplikovat minimálně dva nátěry nátěrovou hmotou s přídavkem přípravku ANSILVER® Profi - jedna 25 g dóza na cca 4 kg nátěrové hmoty. V průmyslových objektech s trvale vlhkými stěnami doporučujeme minimálně tři nátěry.

### **Vhodné nátěrové hmoty pro použití s přípravkem ANSILVER® Profi**

Interiérová	Fasádní	Výrobce / Dodavatel
EKOLAK 0100, ECODUR		EKOLAK, s.r.o. Uherské Hradiště
FINAL L.S.		FINALIT, s.r.o. Žilina
Jupol, Jupol Ekonomik	Jubcolor	JUB
Primalox Polar, Standard, Fortissimo	Primalox (Malvena)	Keramika Horní Bříza, a.s.
REMAL Profi, REMAL Ideal		TELURIA, s.r.o.
vápenný hydrát - čistý	vápenný hydrát - čistý	-
Zateplovací stěrka AEROTHERM		THERMO INDUSTRY, a.s. Pardubice
Zateplovací stěrka Stelax Therm		FINALIT, s.r.o. Žilina
Zateplovací stěrka Q- THERM		Karel Trčálek, Vsetín

**Pozor!** Nemíchat s jinými přípravky nebo chemickými látkami! Nezvyšujte doporučené dávkování, zpravidla to vede jen k problémům! Nátěrovou hmotu s přípravkem ANSILVER® Profi doporučujeme nanášet na co nejsušší podklad, protože v případě

vlhkého podkladu vycházející voda s sebou vynáší různé chemické látky z použitých stavebních hmot, které obvykle zreagují s nezaschlým nátěrem za tvorby barevných skvrn. Při míchání komerčních nátěrových hmot, které nejsou uvedeny v uvedeném seznamu, s přípravkem ANSILVER® Profi doporučujeme tyto předem orientačně otestovat tak, že malé množství nátěrové nebo stěrkové hmoty (cca 1 ml) smícháme se špetkou přípravku ANSILVER® Profi (na špičku nože) a sledujeme, zda dojde k nějaké změně. Pokud nedojde během několika minut až 2 hodin (pro jistotu je vhodných až 24 hodin) ke změně konzistence nebo barvy, je možné hmotu použít. Pokud dojde k tmavnutí hmoty nebo ke změně její konzistence, je tato pro přidavek přípravku ANSILVER® Profi nevhodná. Styk přípravku ANSILVER® Profi s nevyzkoušených nátěrovou nebo stěrkovou hmotou může vyvolat nežádoucí reakci, která může snížit nebo eliminovat účinnost přípravku, případně vyvolat výraznou barevnou změnu ošetřeného povrchu. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku, jakož i za neměnnost surovinového složení doporučených nátěrových hmot, které byly mísitelné s přípravkem ANSILVER® Profi v době jejich doporučení a také neručí za případné škody vzniklé nežádoucí barevnou reakcí z důvodu záměny surovin použitých při jejich výrobě.

**Poznámka:** Dávkování přípravku ANSILVER® Profi je přepočtené na běžný obsah sušiny v barvě cca 55 % hmot.. Nepřidávejte svévolně jiné přísady! Použití jiných přísad můžete konzultovat se svým regionálním distributorem nebo přímo s výrobcem.

**Bezpečnost při práci:** Při manipulaci s práškovou formou přípravku zabraňte zbytečnému vdechnutí nebo zasažení očí použitím vhodných pracovních pomůcek. Znečištěnou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí je vymyjte čistou vodou. Při náhodném požití vypijte cca 1 litr vlažné vody a vyvolejte zvracení. Bezpečnostní list je k dispozici profesionálnímu uživateli na požádání.

**Informace v nouzových stavech poskytnete Toxikologické informační centrum, tel.: 224 91 92 93.**

**Skladování:** Uchovávejte jen v původní nádobě. Skladujte na tmavém, suchém a čistém místě bez přítomnosti agresivních chemických výparů. Rozsypaný materiál, nebo jeho případné zbytky mohou být zlikvidovány jako netoxický odpad. Prázdné obaly je možné recyklovat.

**Složení:** fyzikálně modifikovaný oxid titaničitý (CAS 13463-67-7, EINECS 236-675-5)

#### **Výrobce:**

ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko, tel.: 00421 42 4440 385, mobil: 00421 907 739 187, e-mail: ansil@ansil.sk, www.ansil.sk

#### **Oprávněný distributor v ČR:**

EKOPORT, export – import, s.r.o. Díly 137, 344 01 Domažlice, tel./fax: 379 794 653, mobil: 777 628 313, e-mail: ekoport@htyn.cz

KEMA MORAVA - sanační centrum, s.r.o. Šumberská 391, 735 64 Havířov, tel./fax: 558 434 132, mobil: 725 987 429, e-mail: info@sanacnicentrum.cz, <http://www.sanacnicentrum.cz>

THERMO INDUSTRY, a.s. Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, kancelář: Bezručova 88, 552 03 Česká Skalice, tel.: +420 734 312 152, e-mail: info@thermoindustry.com, [www.thermoindustry.com](http://www.thermoindustry.com)

Ing. Zdeněk Zahradníček - FORHAND®, Mlýnské údolí 716/11, 373 71 Rudolfov, tel./fax: 387 228 526, mobil: 602 100 032, e-mail: z-zahraz@centrum.cz

---

ANSILVER® je ochranná značka a její používání se řídí zákony Slovenské a České republiky.